

## Инструкция: ГРАНЕКС ГидроФилл

### Подготовка поверхности основания

Основание необходимо очистить от веществ, снижающих адгезию. Масла, жир, битум, краска должны быть удалены. Арматурные стержни должны быть очищены от ржавчины с применением пескоструйной обработки. Разрушенные, отслаивающиеся элементы бетона и цементное молочко следует удалить.

Активные протечки заделываются быстротвердеющим ремонтным составом ГРАНЕКС Водяная пробка. Перед нанесением растворной смеси, основание необходимо тщательно насытить водой до матово-влажного состояния в несколько этапов..

### Приготовление смеси

Для приготовления растворной смеси необходимо использовать воду из питьевого водоснабжения.

Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой смеси требуется 0,30- 0,33 л воды (7,5-8,2 л на 25 кг).

Сухую смесь добавить в отмеренное количество воды и перемешать до получения однородной консистенции. Перемешивание производят с помощью электромиксера или электродрели с насадкой, с частотой вращения не более 300 об/мин. После перемешивания необходимо дать растворной смеси отстояться 2-3 минут и повторно перемешать. Время использования готовой растворной смеси – не более 20 минут..

### Нанесение

ГРАНЕКС ГидроФилл наносится на подготовленное основание ручным или машины способом в два слоя. Толщина каждого слоя должна составлять 1-2 мм. При ручном нанесении растворная смесь наносится с помощью широкой кисти. Гранекс ГидроФилл обладает высокой реакционной способностью. Приготовленный раствор следует выработать в течении 20 минут. Вязкость подхватившегося раствора можно восстановить повторным перемешиванием. Добавление в схватившейся раствор воды и других компонентов недопустимо. Второй слой раствора наносят «мокрым по мокрому» Свеженанесенный раствор следует защищать от воздействия осадков и прямых солнечных лучей, а также сквозняков в течении 2-3 дней.

Рекомендуется работать со смесью при температуре выше 0°C.

Внимание: продукт содержит цемент. В процессе производства работ следует использовать средства индивидуальной защиты. При попадании смеси на открытые участки кожи или в глаза их следует промыть обильным количеством воды.

### Хранение

Сухая смесь ГРАНЕКС ГидроФилл поставляется в многослойных мешках по 25 кг.

Хранить в сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не поврежденной упаковке — 6 месяцев с момента изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям действующих стандартов при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции.