

## Инструкция: ГРАНЕКС Эластик

### Подготовка поверхности основания

Основание очистить от веществ, снижающих прочность сцепления. Обеспылить. Удалить непрочные фрагменты. Заделать углубления и швы бетонных элементов ремонтным раствором ГРАНЕКС М200. Непосредственно перед нанесением ГРАНЕКС Эластик основание следует увлажнить до матового состояния.

### Нанесение

Приготовленную растворную смесь следует нанести в два слоя на подготовленное основание.

Нанесение следует осуществлять путем распыления, кистью, либо шпателем. Перед нанесением второго слоя, первый должен высохнуть до образования не размокающей поверхности.

При высоком давлении воды и швах основания можно предусмотреть использование армирующей сетки с ячейкой 10x10 мм, которая утапливается металлической гладилкой в свеженанесенный первый слой гидроизоляции.

Стыки сетки необходимо укладывать внахлест 5-10 см.

Максимальная толщина нанесения за один слой должна составлять не более 1,5 мм.

### Уход за покрытием

До момента полной полимеризации избегать намокания и замораживание конструкции. В условиях жаркого климата следует ограничить попадание прямых солнечных лучей и наличие сквозняков.

### Хранение

Хранить в сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не поврежденной упаковке - 12 месяцев с момента изготовления. Жидкий компонент в процесс хранения не замораживать. Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции.